

Technische Informationen PATENT-DECOR

1. Bezeichnung

PATENT - Struktur von der Rolle zum Überstreichen.

2. Art des Wandbelages

Rollbarer Wandbelag nach DIN EN 234, bestehend aus einem Trägervlies, eingebettet in mineralischem Material und Kunststoffen, geeignet für die Klebung an Wänden und Decken in Innenräumen.

3. Versandform

PATENT-Rollen mit Struktur nach außen gerollt.

Großrolle: Breite: 1,06 m, Länge: 25,00 m

Euro-Rolle: Breite: 0,53 m, Länge: 10,05 m

Sockelfries: Höhe: 1,06 m, Länge: 5,00 m

Borte: Höhe: 0,13 m, Länge: 10,05 m

4. Eigenschaften

- a) scheuerbeständig nach DIN EN 234
- b) dimensionsstabil (Wandklebetechnik)
- c) schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- d) gut überstreichbar mit Dispersions-, Latex- oder Acrylfarben
- e) restlos trocken abziehbar
- f) wasserdampfdurchlässig nach DIN 53

122

(gut bis sehr gut)

- g) hautsympathisch
- h) haarrissüberbrückend

5. Anwendung

marburg PATENT kann auf allen Innenputzen, Gasbeton-Innenflächen, Gipskarton- und Gipsbauplatten, Gips- und Fertigputzen, Tapezierbeton, Untertapeten sowie auf allen Weichfaser-, Hartfaser-, Tischler- und Spanplatten verklebt werden.

marburg PATENT macht alle druckempfindlichen Untergründe, wie z. B. Untertapeten, stoßempfindliche Putze oder Weichfaserplatten druck- und stoßunempfindlicher.

Kleine Risse (Rissgruppe 1) und Fugen in Putz- und Stoßfugen von Plattenelementen können elegant verdeckt werden.

6. Verarbeitungshinweise

Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Tapeten rest-

los entfernen, Leimfarbenanstriche abwaschen, lose Anstriche entfernen. Stark saugende, kreibende oder sandende Untergründe mit einem wasserverdünnbaren Tiefgrundiermittel festigen. Schimmelfall oder Ausblühungen mit entsprechenden Lösungen vorbehandeln. Ständig feuchte Untergründe sind für eine Verklebung nicht geeignet.

7. Klebemittel

Auf glatten, leicht saugfähigen Untergründen wird zur Verklebung Spezialkleister (z.B. Methylan spezial, Optalin spezial, Glutolin 77) im Ansatzverhältnis 1:20 (1 Päckchen mit 200 g Inhalt in 4 l Wasser) empfohlen.

8. Verklebung

Die zugeschnittenen Bahnen fortlaufend und nicht gestürzt verkleben. Der Kleber wird mit einer Bürste oder einem Streichroller gleichmäßig und nicht zu dick bahnenweise auf den Untergrund auftragen.

Die mit Zugabe geschnittenen Bahnen mit der Vliesseite nach außen aufrollen, die Bahnen in den Kleber einlegen und unter lotrechtem Abrollen mit einer Moosgummiwalze blasenfrei andrücken.

Die Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem scharfen Messer (Cuttermesser) beschneiden. Nachfolgende Bahnen auf Stoß tapezieren. Innenecken, insbesondere Außenecken ca. 8-10 cm umkleben. Die nachfolgenden Bahnen ca. 4-6 cm überlappend ansetzen und in der Doppelnaht mit einem Gleitfußmesser (z. B. Pajarito Nr. 959 R) frei Hand beide Bahnen durchschneiden. Die Verschnittstreifen abziehen, evtl. etwas Klebemittel nachstreichen.

9. Überstreichen

Nach guter Durchtrocknung kann ein ein- bis zweimaliger Anstrich, entsprechend der gewünschten Oberfläche, mit einem Farbanstrich satt und gleichmäßig mit der Walze aufgetragen werden.

marburg PATENT ist bei späterer Renovierung restlos trocken abziehbar.

MARBURGER TAPETENFABRIK

Technische Informationen PATENT-DECOR

J.B. Schaefer GmbH & Co. KG
Email objekt@marburg.com